

## PRÜFZEUGNIS (V)

über die Untersuchung von Gummiprüben "Mischung T9673" gemäß KTW-Empfehlungen 1.3.13 des Bundesgesundheitsamtes

Hersteller : Compounds AG, Pfäffikon, Switzerland  
 Art der Proben : Gummiqualität (EPDM)  
 Bezeichnung der Proben : "Mischung T9673"  
 Art der Prüfkörper : Probeplatten  
 Eingang der Proben : 06.06.2002  
 Probenehmer : Auftraggeber

### Untersuchungsergebnisse

1. Rezeptur wurde bestätigt
2. Grundanforderungen: O:V-Verhältnis 1:25 cm<sup>2</sup>/cm<sup>3</sup>

	1. – 3. Tag	4. – 6. Tag	7. – 9. Tag	Richtwert für 3. Extraktion
Klarheit, Färbung, Geruch, Geschmack, Schaumbildung	GS 5 feucht. Mörtel	n nb	n nb	nicht nennenswert beeinflusst
C-Abgabe [mg C/m <sup>2</sup> d]	8	6	5	≤ 60
Cl <sub>2</sub> -Zehrung [mg Cl <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> d]	33	37	30	≤ 75

3. Zusatzanforderungen:

Aromatische Amine [mg/m <sup>2</sup> d]	0,0079	0,0122	0,0067	
Phenole [mg/m <sup>2</sup> d]	< 0,01	< 0,01	< 0,01	

Die untersuchten Proben "Mischung T9673" entsprechen den Anforderungen der KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes (Bgesundhbl. Jg. 86, 6. Mitt.) im Bereich Dichtungen D1 und D2. DE

#### Anmerkung:

Dieses Prüfzeugnis basiert auf der Erstprüfung (TZW-Az.: KA 287A/02) vom 15.10.2002.  
 Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch spätestens am 14.10.2012.

Karlsruhe, den 05.10.2007

  
 Dr. J. Klinger  
 Leiter der Prüfstelle

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses – vollständig oder in Auszügen – ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet.